



GumTec

INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products

Gummipulver
Rubber Powder

Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules

Anlagenbau
Plant construction

Umwelttechnologien
Environmental technologies

Produktdatenblatt Prallschutzbohle 1 und 2

Materialzusammensetzung:	Gummigranulat gebunden mit Polyurethan
Maße:	1000 x 210 x 70 – 35 mm 1200 x 300 x 85 – 40 mm
Maßtoleranz:	max. 1.5% - gemäss der Temperaturänderungen
Empfohlener Unterbelag:	Beton, Splittbett
Dichte:	ca. 800 kg/m ³
Farbummantelt:	schwarz, rot, grün
Langzeittemperaturbeständigkeit:	- 40 °C ... +80 °C
Kurzzeittemperaturbeständigkeit:	bis zu +110 °C
Farbstabilität:	die Farbe kann sich durch Einwirkung von UV Strahlen verändern
Chemische Stabilität:	stabil gegen schwache Säuren und Laugen teilweise ölbeständig
Gewicht pro Stück:	8,8 kg 17,0 kg

Die Bestandteile des Produktes, Reifengummi und ausgehärtetes Bindemittel sind gesundheitlich und ökologisch unbedenklich. Das Material ist 100 % recyclingfähig.
Technische Änderungen vorbehalten

Postanschrift (Post address)
Firmensitz (Location)
GumTec international e.K.
Ziegelstr. 1
D-09661 Striegistal /
OT Arnsdorf
GERMANY

Tel.: +49 37207 / 65300
Fax: +49 37207 / 65302

Web: www.GumTec-international.com
E-Mail: info@GumTec-international.com

Inh. / Geschäftsführer (Owner / General Manager)
Barbara Rinneberg

Umsatzsteuer-Ident.Nr. (Turnover-tax-Id.Nr.)
ID-No. DE 180 283 951

Steuer Nr. (Tax N°.)
222 262 008 04

Handelsregister (Commercial Register)
Chemnitz HRA 5304

Bankverbindung (Banks)

Deutsche Bank
Kto-Nr. 2 858 777 BLZ 870 700 24
Commerzbank
Kto-Nr. 523 248 300 BLZ 870 400 00